

PLASCOREX D3 MAT

REVETEMENT DE FACADE SEMI-ÉPAIS D'ASPECT MAT

Fiche N°:1204 – FA19
Décembre 2015



CLASSIFICATION :

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7 b2
NF T 34-722 : D3
NF EN 1062-1 : E4 V2 W2 A1
NF EN 1062-6 (perméabilité au CO₂) : C1

DEFINITION : Revêtement de façade semi-épais, à garnissant modulable (pouvant s'utiliser comme peinture garnissante ou comme peinture semi-épaisse), à base de copolymères acryliques non réticulables en dispersion aqueuse.

DESTINATION : Destiné au ravalement de façade, **PLASCOREX MAT** permet le masquage du faïencage ainsi que la rénovation des anciens films de peintures minces, **R.S.E. et R.P.E.** (voir cahier des charges **PLASCOREX**). Peut aussi servir en entretien de systèmes d'isolation thermique « ETICS » après reconnaissance préalable selon annexe B1 des règles professionnelles ETICS.

PROPRIETES : Revêtement décoratif mat, microporeux, de protection renforcée contre algues et champignons, de haute résistance à l'encrassement. Très grande résistance à la diffusion du dioxyde de carbone (CO₂) s'opposant ainsi efficacement à la carbonatation des bétons qui est responsable de la corrosion des fers et armatures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse
Aspect : Mat, légèrement poché
Couleur : Blanc, nuancier façade
Extrait sec : 68 % pondéral, 51% volumique
Densité 1.49
Consommation possible : 250 à 500g/m²
Consommation standard : 300 à 400g/m² (2x300 g/m² pour 205 microns secs)
Selon norme NF T 34720 : Revêtements semi- épais à fonction de protection des supports faïencés. En classe D3, la quantité minimale appliquée sur support lisse doit être de 700 g/m², couche d'impression comprise.
Selon norme NF EN 1062-1 : Les RSE sont des revêtements d'épaisseur comprise entre 200 et 400 microns.
Séchage : Hors poussières : 30 minutes*
 Sec : 2 heures*
 Recouvrable : 12 heures*

* selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

Perméabilité au CO₂ : Pour classe C1 : sd >50m

- Système 150g Plascifix S + 550g Plascorex Mat (2 couches) sd > 496 m
- Système 1 c 250g +1c 350 g Plascorex Mat : sd= 275m

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Conditions d'application : Température $\geq 5^{\circ}\text{C}$. Hygrométrie $\leq 80\%$ d'HR
Dilution : prêt à l'emploi. Maxi 5% d'eau
Matériel : Rouleau méché ou texturé façade 18/20mm.
 Pistolet airless buse 25 à 29 : prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel : Eau immédiatement après emploi

PREPARATION DU SUPPORT :

Supports et préparations conformes aux **DTU 59-1**, norme **NF T 34-720** et norme **NF EN 1062-1**

Voir cahier des charges **PLASCOREX**

Enduit de ciment, béton banché	Brossage, dépoussiérage, lavage HP 1 couche de PLASCOREX MAT dilué à 10 % à 220 g/m ²	1 couche à 500 g/m ² PLASCOREX MAT
Anciennes peintures adhérentes, R.P.E.	Grattage, brossage lavage HP 1 couche de PLASCOFIX O	2 couches à 300g/m ² de PLASCOREX MAT
Enduit de ciment friable	Brossage, dépoussiérage, lavage HP 1 couche de PLASCOFIX S ou SP	
Grés Céram, Pâte de verre	Lavage, dégraissage 1 couche de PLASCOFIX G.C.P.V	
Supports poreux friables, pierres	Brossage, dépoussiérage, lavage HP 1 couche d' HYDROFOND	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses)
Conditionnement : 4 Kg, 20 Kg
Choix des teintes : En extérieur, les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire $>0,7$ (teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est $<35\%$) sont proscrites.
Stockage : 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL et des fortes températures $\geq 35^{\circ}\text{C}$
Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur et sur le site www.unikalo.com
Classement Européen : Catégorie A / Sous-catégorie c
 (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. : Pour sous-catégorie c : 40g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit : 24g/l

Date d'édition : 16/12/15 Date de modification : 15/12/2015 **FA19**
 Annule et remplace les versions précédentes.
 Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
 33700 MERIGNAC
 Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73